



SealTex Co., Ltd.  
**上海索拓密封材料有限公司**

中国·上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室  
邮编 / Zip : 200233  
电话 / Tel : +86-21-3367 4800  
传真 / Fax : +86-21-3367 4801  
网址 / Web: www.sealtex.cn

## Use Guide

# 无石棉纤维橡胶密封垫的贮存条件

### 无石棉纤维橡胶密封垫片材料贮存条件

#### Storage conditions for asbestos-free fibre rubber gasket materials

1. 垫片材料应采用防雨防晒的交通工具运输。
2. 垫片材料应贮存在温度为  $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于80%的具有防雨、防潮、防尘设施的仓库内，不允许日光直接照射，距离热源和电气设备应在1.5m 以上，距离地面、墙壁应在10cm 以上。
3. 垫片材料的储存有效期从制造日起为十八个月。超过上述期限后，建议在使用前检查测试，保存条件良好的场所可延长产品寿命。
4. 成形密封垫应避免暴露在循环流动的空气中，应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、重压、交叉叠放造成的变形、折断等不良现象。
5. 易吸潮材料的成型垫片，必须禁止较长时间暴露在空气中，原包装拆开未使用完的产品需参考原包装的形式重新密封包装，避免因吸潮或干燥造成的尺寸变形。
6. 印刷密封胶的成型密封垫应避免暴露在循环流动的空气中，产品以自由状态放置，避免受拉伸、重压、交叉叠放造成产品的变形、折断及密封线粘连等不良现象。由于密封胶易老化失效，若存储期限超过6个月，建议在使用前检查测试。